




上海斯年金属材料有限公司


电话 : +86-400-663-2276 网址: www.eternal-element.cn
邮箱 : sales@eternal-element.com 地址 : 上海市嘉定区华江公路688号210室

★产品信息

COA 编码 :
产品名称 : 氧化钇
CAS.No : 1314-36-9
分子式 : Y_2O_3
批次号 :
纯度 : 99.999%



氧化钇 CAS NO.1314-36-9



★元素杂质含量

检验项目			标准	检验结果	判据
TREO %			≥98.5	>98.5	√
Y2O3/REO%			≥99.999	>99.999	√
杂质含量% IMPURITY CONTENT %	稀土杂质含量% RARE EARTH CONTENT /REO %	La2O3	≤0.0001	<0.00005	√
		CeO2	≤0.0001	<0.0001	√
		Pr6O11	≤0.0001	<0.00005	√
		Nd2O3	≤0.0001	<0.00005	√
		Sm2O3	≤0.0001	<0.00005	√
		Eu2O3	≤0.0001	<0.00005	√
		Gd2O3	≤0.0001	<0.00005	√
		Tb4O7	≤0.0001	<0.00005	√

		Dy2O3	≤0.0002	<0.00005	√
		Ho2O3	≤0.0002	<0.00005	√
		Er2O3	≤0.0002	<0.00005	√
		Tm2O3	≤0.00005	<0.00005	√
		Yb2O3	≤0.00005	<0.00005	√
		Lu2O3	≤0.00005	<0.00005	√
		Y2O3			
	非稀土杂质%	Fe2O3	≤0.0020	0.0007	√
	NON- RARE EARTH CONTENT %	SiO2	≤0.0100	0.0015	√
		CaO	≤0.0100	0.0010	√
		Cl ⁻	≤0.0200	<0.0050	√
灼减 1000°C,1h, % Loss on ignition of 1000°C%			≤3	2.33	√
比表面积 BET (m2/g)			20-28	24.85	√
粒径 SEM (nm)			30-70	30-70	√

此分析单只针对购买我司产品的客户所对应合同的批次号所使用，并不代表我司所有产品同规格下产品品质。具体指标要求可向我方销售人员确认！

“感谢您长期以来对我司的关照与支持”

© 2025上海斯年金属材料有限公司版权所有